

ERRATA

Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych związków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi

Aleksandra Deptuch

Wartości temperatur przejść fazowych (po uwzględnieniu przesunięcia aparaturowego) wyznaczonych w pomiarze DSC z szybkością 6 C/min. (DSC*) dla 10OS5 (Tabela 1, str. 28), 8OS5 (Tabela 5, str. 39), 7OS5 (Tabela 7, str. 45) i 7OS5-d₂₆ (Tabela 8, str. 46). Temperatury podano w °C.

← ochładzanie													
związek	Kr1		SmE		SmJ		SmC		SmA		N		Iz
10OS5	•	26,0	•	38,9	•	46,6	•	62,0	•	79,5	•	85,1	•
8OS5	•	-2,6	•	7,8	•	23,3	•	48,8	•	54,8	•	78,2	•
7OS5	•	18,7	-		-		•	33,1	-		•	77,2	•
7OS5-d ₂₆	•	11,5	-		-		•		-		•	78,3	•
ogrzewanie →													
związek	Kr1		Kr2		Kr3		SmC		SmA		N		Iz
10OS5	•	15,1	•		-	65,3	•		•	81,3	•	87,3	•
8OS5	•	9,3	•	46,3	•		-	49,0	•	54,6	•	78,3	•
7OS5	•	34,6	•		-	46,0	•		-	49,4	•	77,7	•
7OS5-d ₂₆	•		•		-		-		-	47,0	•	75,1	•